

**ALLOYS QUALITIUM™**



ULTIMATE GENERATION



**ALLOY MIC-11100CR-MCO  
NUCLEO CHROME-BCDE  
ALTA ABRASIÓN E  
IMPACTO MEDIO**

Grupo de alambres tubulares de metal con núcleo de alta tecnología para todas las posiciones.

Características

- Todos los componentes son horneados a altísimas temperaturas antes de su fabricación para eliminar humedad recogida.
- Excelente en todas las posiciones.
- Libre de depósitos de escoria que representa alta eficiencia de transferencia.
- Los carretes son diseñados especialmente "Enviro-Spool" para eliminar problemas de desperdicio ambiental.

**DESCRIPCION :**

- Aleación con carburo de cromo en una matriz primaria con dureza de 60HC; diseñada para aplicar 1 o 2 capas, su contenido de carbón la permiten alta resistencia a la abrasión e impactos medios.

**Las aplicaciones**

- Ideal para reconstruir componentes sometidos a alto impacto y abrasión media tales como cuchillas, martillos de desfibradoras y elemento sometidos a desgaste con protección a corrosión etc..

DUREZA:

Al depositar

RC 59-62

**ALLOYS QUALITIUM™**

|| ALLOYS QUALITIUM ||

ULTIMATE GENERATION

**ALLOY MIC-11100CR-MCO****NUCLEO CHROME-BCDE****ALTA ABRASIÓN E****IMPACTO MEDIO**

## CARACTERÍSTICAS:

Tiene un Arco estable con transferencia globular , los niveles niveles de ruido y salpicadura son mínimos, la cubierta de escoria es mínima, el rendimiento en aplicación es alto.

## DIÁMETRO Y EMPAQUES:

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| 0.045" | 1/16" | ..... | 25Lbs |
| 7/64"  |       | ..... | 60lbs |

## PARÁMETROS DE OPERACIÓN

| DIÁMETRO<br>Pulg. mm | TIPO<br>Corriente | STIK OUT<br>Inches mm | TIPO<br>Corriente | OPTIMO<br>Amperaje            | VOLTAJE                 | RATA DEPOSICION<br>Amp | Lb/hra         |
|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| 1/16 1.6             | Dcep              | 1-11/2                | 25-38             | 225-275<br>275-350<br>350-400 | 23-25<br>24-27<br>26-29 | 200<br>250<br>300      | 6<br>10<br>14  |
| 7/64 2.8             | Dcep              | 1-11/2                | 36-51             | 350-400<br>400-450<br>450-500 | 24-27<br>26-29<br>28-32 | 300<br>350<br>400      | 11<br>14<br>16 |